PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-028506

(43) Date of publication of application: 28.01.2000

(51)Int.CI.

GO1N 3/46

G01B 7/34

(21)Application number: 10-191874

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

07.07.1998

(72)Inventor: ANDO YASUKO


OKUBO TOSHIBUMI

(54) PROTECTIVE FILM STRENGTH EVALUATING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To evaluate a durability of a medium at a high reliability for a short time by providing a means moving a chip having a peak such as a cone in a surface inside direction in a state that it is urged to a surface of an information memorizing medium and demanding a relation of an urged load of the chip and a depth of an abrasion flaw.

SOLUTION: An action changing switch 9 is set to a scratch action mode and a sample scanning voltage generating signal is fed from a controlling portion 8 to a sample scanning voltage generating portion 7. A sample urging load signal at a sample urging load generating portion 6 is subjected to feed-back to the controlling portion 8 by a signal synchronized to a scanning action and is compared with a displacement signal from a displacement sensor 5. A moving mechanism of the sample is moved by a signal of the comparison result, and the sample is controlled such that a predetermined set urging load is obtained. After the completion of the



scratch action, the changing switch 9 is switched to a low load scanning mode for a surface observation and a scanning range is slightly enlarged than at the time of the previous scratch action. Thereby, an abrasion flaw shape by scratching is observed and the flaw shape is analyzed in detail.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号 特開2000-28506 (P2000-28506A)

(43)公開日 平成12年1月28日(2000.1.28)

(51) Int.CL?		識別記号	FΙ		テーマンード(参考)
GOIN	3/46		G01N	3/46	2F063
G01B	7/34		G01B	7/34	2


		來館查審	宗諸珠 菌求項の数3 OL (全 9 頁)
(21)出癩番号	特顯平10-191874	(71)出顧人	000004226 日本報信電前株式会社
(22)出版日	平成10年7月7日(1998.7.7)		京京都千代田区大手町二丁目3番1号
		(72)発明者	安藤 成子 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本 電信電話株式会祉内
		(72) 発明者	大久保 俊文 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本 亀信電話株式会社内
		(74)代建人	100088353 弁理士 中村 純之助 (外2名)
			最終質に続く

(54) 【発明の名称】 保護膜強度評価装置

(57)【要約】

【課題】磁気ディスク等記録媒体表面保護膜の強度を評 価するために従来は起動・停止繰り返し試験、高速シー ク試験、衝撃力印加試験、低速摺動試験等が行なわれて きた。このためとれら評価試験を行なうためには多くの 測定器を揃え、長時間かけた測定が必要であった。さら に、微細な鍵状の硬質ティップを所定の荷重で保護膜表 面に押し付け、この状態で引っ掻き動作を行なうことに より生じる摩擦痕の深さの変化が表面保護膜硬度および 保護膜と下層の記録膜との接着強度の関係することが知 られている。

【解決手段】上記引っ掻き動作中に次第に荷重を変化 (例えば増加) するように副御し、この時の摩擦痕の深 さと上記荷重の関係をプロットし、予め測定しておいた 標準媒体の摩擦痕の深さと上記荷重の関係とを比較する ことにより上記課題を解決している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】尖頭部を有するティップを情報記録媒体の 表面に押圧した状態で上記表面の面内方向に移動させる 手段と、上記ティップの押圧荷重を制御する手段と、こ れにより生じる摩耗痕の断面形状を測定する手段と、か つ上記押圧両重と上記摩託痕の深さとの関係を求める手 段と、この得られた関係を表示する手段とを有したこと を特徴とする保護膜強度評価装置。

【請求項2】上記押圧荷重を制御する手段は、上記ティ ップを上記情報記録媒体の面内方向への移動と共に上記 10 ティップの押圧荷重を変化させる機能を有していること を特徴とする請求項1記載の保護膜強度評価装置。

【請求項3】上記摩耗痕を上記ティップを用いて押圧荷 重状態で走査して得られる複数の断面形状のデータを平 均化する手段と、この平均化されたデータを上記ティッ プの移動距離に対して微分する演算手段と、これにより 得られた微分値と予め標準サンプルにより得られている 標準微分値とを比較する手段と、上記演算手段により得 られた微分値が急変する点での押圧荷重と予め標準サン ブルにより得られている微分値が急変する点での鉀圧商 20 重とを比較する手段とを具備することを特徴とする請求 項2記載の保護機強度評価装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気ヘッド等の電 磁変換素子を記録媒体に近接または接触させて情報を記 録・再生するための高密度記憶媒体における表面保護膜 の強度を評価する装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、画像(静止画、動画)、多重情報 30 処理等により情報処理置が増大し、これに伴い、高速で 高密度・大容量かつ低価格なメモリ需要が強まってきて いる。このため、コンピュータの外部記憶装置として代 表的な磁気ディスクメモリの高密度化・小形化が急速に 推し進められるようになった。磁気ディスク装置は、へ ッドを含む周辺機構のコンパクトさや記録密度の高さか 6. メカニカルな機構部を有するメモリの中では格段に アクセス速度が速く、単位スピンドル当たりの記憶容置 が大きいなどの特長ゆえに、コンピュータシステムにお ける外部記憶装置として、主要な地位を占めるに至った 40

【0003】磁気ディスク装置は、その動作原理が表面 記録であるがゆえに、高い記録密度を実現するために は、媒体と磁気ヘッドとの間隔(分離長)をできるだけ 低減し接近させることにより、記録時の磁気ヘッドから の記録磁界の発散を抑制したり、再生時における記録媒 体表面に記録された記録ビットからの煽洩磁界を効率よ く検出することが不可欠である。磁気ヘッド(電磁変換 部)を媒体に限りなく接近させて記録媒体と磁気ヘッド

するためには、上記磁気ヘッドが取り付けられているへ ッドスライダの小型軽置化による記録トラックに対する 追従性の向上はもちろんであるが、不測の接触や衝撃、 摺勁に耐える媒体材料の組合せ、特に表層の保護・潤滑 剤の選択が極めて重要である。

【0004】従来、作製した記録媒体の耐久性や信頼性 を評価するために、種々の環境中でのヘッドスライダの 起動・停止繰り返し試験(CSS試験)や、高速シーク 試験、衝撃力印加試験、低速摺動試験などが行われてき た。しかしながら、これらの試験には多くの時間や各種 設備を要し、短時間のうちに多くのサンブルを詳細に評 価することが困難であった。これに対して、媒体表層の 保護膜や潤滑膜の機械的特性に関する膜質、保護膜とそ の下層に形成されている記録膜との密着強度を比較的短 時間に評価する方法として、ダイヤモンドのような硬質 材料で角錐状に形成されたティップを所定の微小荷重で サンプルに押圧し、繰り返し摺動(引っ掻き)を行う試 験法が提案されている。この方法の基本模成を図6に示 す。図6において、41は籔血血からサブ血血長のカン チレバーで、その先端にダイヤモンド等の硬質材料で角 鍵状に形成されたティップ4が取り付けられている。こ のティップ4は評価用の媒体サンプル1の表面に所定の 荷重で接しており、この所定の荷重は移動機構(スキャ ナ)2の上下移動により生じるカンチレバー41のたわ みに比例した量として与えられる。同時に移動機構(ス キャナ〉2は上記のように荷重で押圧された状態で媒体 サンプル1表面の面方向に移動させることにより引っ掻 き動作を行うための走査を行うものである。このように 繰り返し引っ掻き動作により形成された摩擦痕は変位セ ンサ5によりカンチレバ41のティップ4が取り付けら れている先端部の変位すなわち媒体表面の微細な凹凸が 検出される。この検出された変位置(押圧荷重)を制御 部において所望の押圧商重目標値と比較し、その誤差分 をサンプル移動機構を上下させることで鴬に一定の荷重 でティップを郷圧しながら走査できる。

【0005】図?は、上記の機構に基づいて、所定の矩 形領域を一定の荷重で走査(引っ掻き)後、上記の摩擦 痕の形状に影響を及ぼさない軽微な荷重にて走査し、そ の引っ掻き領域近傍の表面形状を観察した結果である。 図?のデータから定荷重で走査(引っ掻き)した領域が 一定深さで摩託していることが知れる。

【0006】ティップ4による摩耗特性は、一般に、前 重をかけ始めた軽荷重領域では荷重増加と共に緩やかな 比例関係を示し、ある押圧荷量(臨界荷重)を越えた時 点で急増する性質を示すことが知られている。ことで、 図8に示すように摩耗初期の比較的軽い荷重の領域での 緩やかな勾配は、表層保護膜の硬度等の膜質に関係し、 摩託の急増する荷重(臨界荷重)の大小は表層保護膜と 下層の記録(磁性)膜との密着力に関係するとされてい の分離長を低減し、安定な情報の蓄積と該み出しを実現 50 る。そこで、上述のCSS試験やシーク試験などにおい

3

て良好な耐久特性を示す記録媒体をリファレンス(標準媒体)として上述の引っ掻き試験を行い、更に新たに作製された被測定媒体サンブルにおいても同様の試験を行う。とれらの測定結果を、図8における標準媒体に対するデータと摩託初期の勾配や摩京荷重に関して比較することで、短時間に媒体の耐久性に関する良否を判定することが可能となる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これらの引っ掻き試験は、摩耗深さがnmオーダと微小で、また押圧前重もμqオーダの極めて軽微な範囲で行われるため、十分信頼性の高い摩託特性のデータを得るためには、ティップ4の押圧前重を多水準に亘って変えながら、図6に示すような引っ掻き試験のデータを得る必要があり、CSS耐久試験やシーク試験などに比べれば、はるかに簡便な方法ではあるものの、データ採取に多大な時間と労力を要していた。

【①①①8】上記のことから、本発明においては、短時間に高信頼で、媒体の耐久性を評価し得る装置を提供することを目的としたものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明においては標準媒体に対する図8に示すデータを基準として、被測定媒体に対して同様の測定を行ない両者を比較することにより記録媒体表面保護機強度の評価を行なうこととしている。すなわち、請求項1においては、円鍵或いは角錐等尖頭部を有するティップを情報記録媒体の表面に押圧した状態で上記表面の面内方向に移動させる手段と、上記ティップの押圧荷重を副御する手段と、これにより生じる摩耗痕の断面形状を測定する手段と、かつ上記押圧荷重と上記摩託痕の寝さとの関係を求める手段を有したことを特徴とする保護機強度評価装置について規定したものである。

【①①10】請求項2は、上記請求項1で述べた評価装置において、上記押圧荷重の制御手段は、上記ティップを上記情報記録媒体の面内方向への移動に比例して上記ティップの押圧荷重を増加させる機能を有している保護膜強度評価装置について規定したものである。

【0011】また、請求項3は上記摩託痕を上記ティップを用いて押圧荷重状態で走査して得られる複数の断面 40 形状のデータを平均化する手段と、この平均化されたデータを上記ティップの移動距離に対して微分する演算手段と、これにより得られた微分値と予め標準サンプルにより得られている標準微分値とを比較する手段と、上記演算手段により得られた微分値が急変する点での押圧荷重とを比較する手段とを有している請求項2項記載の保護膜強度評価装置について規定したものである。

[0012]

4

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に基づいて詳細に説明する。

【0013】図1は、本発明に係る一実施の形態を示したものである。

【0014】基本構成は、図6に示す従来の装置に、さ らにサンブル表面定査の動作中にサンブル押圧荷重を変 化させるサンプル押圧荷重発生部6を含む制御ループを 設けたものである。このサンブル押圧荷重動作は以下の **機に副御されるものである。すなわち、動作切り替えス** 10 イッチ9を引っ掻き動作のモードに設定しておき、制御 部8からサンプル定査管圧発生を行わせる信号をサンプ ル走査管圧発生部でに供給する。このサンブル走査管圧 発生部7からはこの走査動作に同期した信号が発せら れ、この同期した信号によりサンプル郷圧荷重発生部6 でのサンブル鉀圧荷重が設定される。ここで設定された サンプル押圧荷重信号は制御部8にフィードバックされ 変位センサ5からの変位信号と比較され、この比較結果 の信号によりティップ押しつけ用電圧発生部10を介し てサンブルの移動機構2が移動し所定の設定された押圧 20 荷重が得られるように制御される。とのティップ4の荷 重を副御するフィードバックループにより、その設定商 重値を走査中に亘って可変とすることができる。このよ うな構成とすることで、引っ掻き(走査)動作の始めか ら終わりにかけた1サイクルの間で、 押圧荷重が小から 大へと連続的に変化する引っ掻き動作が可能となる。以 上の引っ掻き動作終了後は、切り替えスイッチ9を表面。 観察用低(定)荷重走査のモードに切り替え、走査範囲 を先の引っ掻き動作時よりやや拡大して引っ掻きによる 摩託痕形状を観察する。

5 【りり15】例えば上記のように、引っ掻き(走査)距離に比例して変化する押圧荷重で行った引っ掻き摩耗痕を図2に示す。とこで、最終到達荷重を十分に大きく設定すれば、摩託痕の深さの変化は荷重が比較的小さい範囲では緩やかな傾斜を示し、あるところ(臨界荷重)から急傾斜となる。このようにして得られた断面形状はとりもなおさず図7に示した引っ掻き試験による摩託特性そのものであるので、この痕形状を詳細に分析することで短時間に連続的な荷重と摩耗特性を得ることができる。

(0016)ところで、すでに述べたように摩託痕は実際には摩耗深さのレベルがnm程度で極めて小さいこと。また押圧荷重が変化する範囲も極めて軽微な範囲での試験であるため、既存の表面の凹凸と摩耗痕の形状を引っ掻き走査範囲で十分な高S/Nで計測・評価することは難しい。これを解決するための処理手続を図3に示す。

【0017】まず図3(a)に示すように媒体表面がも ともと有している凹凸から摩耗痕深さを高精度に検出す るために、複数回の引っ掻きを繰り返し、個々の引っ掻 50 き断面の測定データ毎に適当なローバスフィルタを用い

て平均化し、さらにこのようにして得られた複数の断面 形状の測定データを算衛平均することで、ノイズとなる 突発的な変動(突起や凹み)成分を除去することが出 来、図3(り)に示す測定データが得られる。次に、こ れらの平均化断面の測定データを引っ掻き(走査)方向 に微分することにより、図3(c)に示すように勾配の 大小により2つのレベルを示す結果が得られる。 ここ で、歳分値(勾配)の絶対値の小さい方のレベルは初期 摩託特性を代表するものであり、保護膜の硬度が数値化 されることになり、また。上記勾配が急変する臨界荷重 10 る。 の部分ではステップ状となり、臨界荷重の同定が客観的 で精密かつ容易に求めることが出来る。このように測定 することにより、参照サンブルとなる標準媒体の摩耗特 性との比較も、走査開始初期の緩やかな勾配の部分の微 分値と臨界荷重に対応する勾配急変点の2つの数値の比 較で済むため、測定者がモニタ上で測定されたサンブル の特性と標準特性とを1点ずつ随時比較して良否を判別 する必要はなく、測定処理が自動的に行なわれるため高 スループットで評価・判定することが出来る。なお、微 分処理の際に、不要な維音成分が発生する場合には、再 20 度識分データに対して適当なフィルタリング処理を施す ことにより平均化処理を行うことも可能であることは勿 論である。

【0018】以上の一連のデータ処理は図1におけるティップ押し付け用電圧発生部10の出力から取り出された信号に対して実行される。すなわち、図1に示すようにローバスフィルタで媒体表面にもともと含まれている微細な凹凸による雑音成分をローバスフィルタ11で除去し、さらに創算器12およびメモリ13により平均化処理が行なわれた後、微分器14により初期勾配と臨界商重とが検出される。このようにして得られた初期勾配と臨界商重との測定データは、予め登録されている標準媒体のデータとコンバレータ15において比較され、この比較結果はCRT或いはプロッタ等のディスレイ装置16により表示される。

【①①19】図4は上記の本発明における処理の流れを示したものである。すなわち、測定条件である引っ掻き速度、引っ掻き範囲および最大押圧荷重の各パラメータを入力し、同時に判定時の基準となる標準微分値、標準に野荷重を入力して初期設定を行なう。つぎに、引っ掻もき試験を行なうことにより摩耗痕を付けた後に引っ掻き面形状測定を行ない図3(a)のデータを得る。このデータは平均化処理が施され(図3(b))ることにより初期摩耗痕の勾配が求められ、さらに微分演算が行なわれ(図3(c))に表示である。このようにして得られたデータは最初に入力されている標準微分値と標準臨界荷重と比較され判定される(図3(d))。

【①①2①】上記の説明では、引っ掻き試験時に、押圧 後の表面形物 商重を走査距離に伴って線形に、あるいは連続的に変え 【図8】引った場合について説明したが、1回毎の走査範囲を更に渡 50 さの関係図。

数の区間に区分して、これらの区間毎に押圧荷重をそれ ぞれ一定として段階的に(不連続に)荷重を変えた走査 を行ってもよい。図5はこのようにして測定した結果を 示したものである。ここにおける測定データの処理については、図3および図4で説明したような平均化、微分 処理を同様に適用することが出来る。図5のような場合 には、図7のような個々の荷重と摩託深さのデータセットとして得られるので、これらのデータボイントを結ぶ ことにより、初期勾配や臨界荷重を求めることができ ス

【0021】なお、以上の説明では、図6に示す従来の引っ掻き試験装置において、サンプル走査電圧に追動して押圧荷重を変える荷重発生部や、切替えスイッチ部などをハード構成として示したが、これらの制御はティップの荷重制御ソフトによっても同様の機能として実現し得ることは言うまでもない。

[0022]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、鍵 状のティップを情報記録媒体の表面に所望の荷重で押圧 - して繰り返し引っ掻き動作を行ない。これにより生じた 摩託痕の深さと押圧荷重の関係から、情報記録媒体の表 面保護膜の強度を評価する装置において、ティップの記 録媒体引っ掻き移動量に応じて押圧荷重を変化させ、こ れによりえられた初期勾配と臨界荷重とから表面保護層 の強度および保護層と記録層との接着強度を短時間にか つ高信頼で、媒体の耐久性を評価できる装置を提供する。 ことが出来るようになった。また、ティップ移動に連動 した押圧荷重で引っ掻いた摩耗痕断面のプロファイルを 平均化する手段と、この平均された断面形状を引っ掻き 方向に沿って微分する手段、及びこれら微分値と標準微 分値もしくは微分値の急変荷重(臨界荷重)と、これの 標準の臨界(急変)荷重とを比較する手段を具備してお り、精度よく媒体の良否を高速で自動判別できる装置を 提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る保護賺強度評価装置の構成図。

【図2】本発明に係る保護機強度評価装置による引っ掻き試験後の表面形状図。

【図3】本発明に係る保護機強度評価装置による引っ掻き試験における各ステップでの測定データを処理した結果を示すグラフ。

【図4】 本発明における測定手順を示すフローチャー

【図5】本発明に係る保護膜強度評価装置による引っ掻き試験後の表面形状図。

【図6】従来の保護膜強度評価装置の構成図。

【図7】従来の保護膜強度評価装置による引っ掻き試験 後の表面形状図。

【図8】引っ掻き試験用チィップの押圧荷盒と摩託痕深さの関係図。

3

【符号の説明】

1…評価用サンブル

2…サンプル走査および荷重印加用アクチュエータ

7

3…評価装置登体

4…サンプル引っ掻き用ティップ

4.1…ティップ支持用カンチレバー

5…ティップ変位計測用変位センサ

6…サンプル弾圧両重発生部

?…サンプル走査電圧発生部

[図2]

*8…制御部

9…引っ掻き・形状測定切換部スイッチ

10…ティップ押し付け用電圧発生部

11…ローパスフィルタ

12…加算器

13…メモリ


14…微分器

15…コンパレータ


* 16…ディスプレイ

【図3】


图 2



123




[図1]



[図4]


図 4




[図5]

[図?]


A 5



697




[28]



ティップ押圧荷箟

[図6]



フロントページの続き

F ターム(参考) 2F063 AA15 AA43 BC09 BD07 BD13 BD20 CA11 DA02 DA04 DA21 DB03 DB05 DD02 EB01 EB15 EB18 EB23 KA01 LA12 LA16 LA22 LA23